

BARNIZ MARINO

GARBAR S-90.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Naturaleza del Producto : Formulado en base a resinas sintéticas modificadas reforzadas en base solvente.

Propiedades : Proporciona excelente adherencia sobre madera, alto brillo, e impermeabilidad, excelente resistencia a la intemperie.

USOS RECOMENDADOS

Protección de madera expuesta, pintado de terrazas, muebles, etc.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN TÉCNICA

Color : Incoloro

Sólidos por volumen : 40 % ± 2

Densidad : 0.92 Kg/Lt app.

Flash point : 32 °C

Flexibilidad : Buena

Brillo : Brillante

Resistencia a la abrasión : Excelente.

Resistencia a la temperatura : 70° C continuo.
(calor seco) : 90°C

esporádico

Número de capas recomendadas : 2

Espesor seco recomendado : 38 micrones

Espesor húmedo recomendado : 95micrones

Rendimiento teórico : 40 m²/gl a espesor seco recomendado.

DATOS DE APLICACIÓN

Métodos de aplicación : Airless spray, pistola convencional, brocha.

TIEMPOS DE SECADO

Tiempos de secado a 20°C en condiciones recomendadas.

Seco al tacto : 30 minutos.

Seco para repintar mínimo : 4 Horas.

Curado Final : 24 Horas.

Los tiempos de secado están relacionados generalmente con la circulación de aire, temperaturas, espesor de la película recomendada. Cuando cualquiera de estos factores sufren alguna variación, se deben tomar medidas específicas.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe encontrarse limpia, seca y libre de material contaminante. Es recomendado utilizar previamente sellador para madera.

CONDICIONES DURANTE LA APLICACIÓN

Temperatura ambiente :

Mínima : 10° C

Máxima : 35° C

Normal : 16° C – 30° C

Humedad relativa ambiente :

Mínima : 10 %

Máxima : 90 %

Normal : 10 % - 85 %

ALMACENAJE

Deben cumplirse las normas chilenas. El producto debe mantenerse en un lugar fresco y bien ventilado, protegido de altas temperaturas. Los envases deben guardarse herméticamente cerrados.

SEGURIDAD Y SALUD

Utilizar el producto en condiciones de buena ventilación. No inhalar o respirar el rocío de la pintura. Al aplicar con pistola, utilizar mascarilla con filtro. Evite el contacto con la piel. Derrames del producto sobre la piel deben eliminarse de inmediato con un paño, agua y jabón. Los ojos deben ser lavados con abundante agua dulce y acudir de inmediato al médico.

DICIEMBRE 2011